



Flexcolor 4 LVT



**Felhasználásra kész
fugázóanyag LVT
burkolatokhoz**



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Háztartási és kis igénybevételű kereskedelmi létesítmények LVT ("Luxury Vinyl Tiles") burkolatainak fugázásához.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Flexcolor 4 LVT** polimer diszperziós fugázó anyag ásványi töltőanyagokkal és speciális adalékszerekkel. Készre kevert paszta formájában kapható speciális állagban, amely megkönnyíti az alkalmazását.

A **Flexcolor 4 LVT** a víztartalmának elpárolgásával köt meg. Megkötése után rugalmas, erősen tapad, amely ellenáll a rezgéseknek és az építőanyagok deformációjának. Ezek a tulajdonságai különösen alkalmassá teszik az LVT-k fugázására.

A **Flexcolor 4 LVT** használható 2-5 mm széles fugahézagok kitöltésére.

A **Flexcolor 4 LVT** könnyen felhordható, eltávolítható és letisztítható az LVT felületről. Ha megszáradt, egyenletes színű, sima és tömör felületet alkot, a DropEffect® technológiának köszönhetően nedvszívó képessége pedig alacsony.

Az innovatív BioBlock® technológia megakadályozza a penészedés kialakulásáért felelős mikroorganizmusok képződését.

A **Flexcolor 4 LVT** nem jelent veszélyt a kivitelező

és a végfelhasználó egészségére, és a GEV Intézet által tanúsítottan nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású (EMICODE EC1).

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

- Ne használja kültéri padlókon.
- Ne használja olyan fugahézagokhoz, amelyek folyamatosan vízbe merülnek.
- Kizárólag +5°C és +35°C között használja.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A hézagok kitöltése

Ellenőrizze, hogy az LVT rögzítéséhez használt ragasztó száraz-e. A fugahézagoknak tisztának és száraznak kell lenniük. Használat előtt kézzel keverje fel a terméket. Töltse ki a hézagokat **Flexcolor 4 LVT**-vel, speciális MAPEI gumi simító használatával. Ne hagyjon benne réseket vagy lépcsőket, egyenletes felületet alakítson ki. A felesleges fugázóhabarcsot azonnal távolítsa el a felületről a simító átlós irányú mozdításával.

Tisztítás és felületképzés

A termék felhordása után 15-20 perccel, a környező hőmérséklettől függően, ha már vékony filmréteg képződött a felületen, távolítsa el a **Flexcolor 4 LVT** maradványait úgy, hogy nedves szivaccsal, körkörös mozdulatokkal letörli a kifugázott hézagokat. A szivacsot gyakran öblítse ki, és használjon két

Flexcolor 4 LVT



Az Ultrabond Eco 4 LVT felhordása és az LVT burkolólapok rögzítése széles hézagokkal és távtartókkal



Az LVT burkolólapok ragasztása Ultrabond Eco 4 LVT-vel



A hézagok fugázása Flexcolor 4 LVT-vel

MŰSZAKI ADATOK (tipikus értékek)

A TERMÉK AZONOSÍTÁSA

Állag:	sűrű paszta
Térfogatsúly (g/cm ³):	1,6
EMICODE:	EC1 - nagyon alacsony kibocsátás

A TERMÉK ALKALMAZÁSI ADATAI (+23°C-on - 50% rel. páratart.)

Várakozási idő a fugázáshoz fektetés után:	24 óra
Várakozási idő a befejező műveletek előtt:	15-20 perc
Könnyű gyalogos forgalom:	24-36 óra
Használatra kész:	kb. 72 óra
Bedolgozási hőmérséklet-tartomány:	+5°C és +35°C között

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK

Nedvességállóság:	jó
Öregedésállóság:	jó
Ellenállás oldószereknek, olajoknak és lúgoknak:	megfelelő
Savállóság:	megfelelő

vizesvödört: az egyikbe ürítse a szivacsról a keverék feleslegét, a másik, tiszta vizes vödörben nedvesítse újra a szivacsot.

A néhány óra múlva még mindig látható termékmaradványok eltávolíthatók nedves Scotch-Brite® tisztítófilccel.

Az utolsó letisztítás elvégezhető a fugázást követő napon: száraz ruhával vagy Scotch-Brite® tisztítófilccel törölje le a fugamaradványokat az LVT burkolólapokról. Ha szükséges, használjon folyékony tisztítószer, például **Kerapoxy Cleaner-t**.

KÖNNYŰ GYALOGOSFORGALOMMAL TERHELHETŐ

A padlót kb. 24-36 óra múlva lehet kitenni könnyű gyalogos forgalomnak.

HASZNÁLATRA KÉSZ

A Flexcolor 4 LVT-vel fugázott felületek körülbelül 72 óra elteltével használhatóak.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az anyagszükséglet a hézagok szélessége és a lapok mérete függvényében változik (lásd a táblázatot a hátlapon).

CSOMAGOLÁS

A Flexcolor 4 LVT 5 kg-os műanyag vödörben kapható.

SZÍNVÁLASZTÉK

A Flexcolor 4 LVT 120 (fekete), 112 (középszürke), 130 (jázmin), 114 (antracit), 134 (selyem), 146 (csokoládé) színben kapható.

TÁROLÁS

A Flexcolor 4 LVT eredeti csomagolásban, száraz helyen 12 hónapig tárolható.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A Flexcolor 4 LVT a keverékekre vonatkozó jelenleg hatályos szabályozások szerint nem tekintendő veszélyes anyagnak. Ajánlott védőkesztyű és

ANYAGSZÜKSÉGLET TÁBLÁZAT (kg/m²) A BURKOLÓLAP/PADLÓ ÉS A HÉZAGOK MÉRETÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN

A lap/padló mérete (mm)	A hézag szélessége (mm)			
	2	3	4	5
300x300x2	0,04	0,06	0,09	0,11
300x600x2	0,32	0,05	0,06	0,08
300x900x2	0,03	0,04	0,06	0,07
450x450x2	0,03	0,04	0,06	0,07
450x900x2	0,02	0,03	0,04	0,05
500x500x2	0,03	0,04	0,05	0,06
600x600x2	0,02	0,03	0,04	0,05
600x900x2	0,02	0,03	0,04	0,04
300x300x2.5	0,05	0,08	0,11	0,13
300x600x2.5	0,04	0,06	0,08	0,10
300x900x2.5	0,04	0,05	0,07	0,09
450x450x2.5	0,04	0,05	0,07	0,09
450x900x2.5	0,03	0,04	0,05	0,07
500x500x2.5	0,03	0,05	0,06	0,08
600x600x2.5	0,03	0,04	0,05	0,07
600x900x2.5	0,02	0,03	0,04	0,06
100x900x2	0,07	0,11	0,14	0,18
150x900x2	0,05	0,07	0,10	0,12
160x1000x2	0,05	0,07	0,09	0,12
160x1200x2	0,05	0,07	0,09	0,11
180x1200x2	0,04	0,06	0,08	0,10
180x1400x2	0,04	0,06	0,08	0,10
200x1200x2	0,04	0,06	0,07	0,09
220x900x2	0,04	0,05	0,07	0,09
220x1200x2	0,03	0,05	0,07	0,09
250x1200x2	0,03	0,05	0,06	0,08
100x900x2.5	0,09	0,13	0,18	0,22
150x900x2.5	0,06	0,09	0,12	0,16
160x1000x2.5	0,06	0,09	0,12	0,15
160x1200x2.5	0,06	0,09	0,11	0,14
180x1200x2.5	0,05	0,08	0,10	0,13
180x1400x2.5	0,05	0,08	0,10	0,13
200x1200x2.5	0,05	0,07	0,09	0,12
220x900x2.5	0,05	0,07	0,09	0,11
220x1200x2.5	0,04	0,06	0,09	0,11
250x1200x2.5	0,04	0,06	0,08	0,10

AZ ANYAGSZÜKSÉGLET SZÁMÍTÁSI KÉPLETE

$$\frac{(A + B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1,6 = \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$$

A = a lap/padló szélessége (mm)
 B = a lap/padló hossza (mm)
 C = a lap/padló vastagsága (mm)
 D = a hézag szélessége (mm)



A Flexcolor 4 LVT
maradványainak
eltávolítása szivaccsal
a burkolólapok
felületéről



A néhány óra után
még mindig látható
termékmaradványok
eltávolítása Scotch-
Brite® törlőkendővel



Utolsó tisztítási fázis
Kerapoxy Cleaner-rel

Flexcolor 4 LVT

védőszemüveg használata, valamint be kell tartani a vegyszerek kezelésének általános szabályait.

A termékünk biztonságos használatára vonatkozó további és részletesebb információk az anyag Biztonsági Adatlapjának legfrissebb verzióján található.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

Bár a jelen termék-adatlapon feltüntetett műszaki információk és ajánlások megfelelnek a legjobb tudásunknak és tapasztalatainknak, a fenti információkat minden esetben kizárólag útmutatásként és a hosszútávú gyakorlati alkalmazás által megerősítendőnek kell tekinteni; ezért ha használni kívánja a terméket, előzetesen győződjön meg arról, hogy alkalmas-e a kívánt célra. Minden esetben a felhasználó egyedül felel a termék használatából eredő bármilyen következményért.



Kérjük, olvassa el a Műszaki Adatlap hatályos verzióját, amely az oldalunkon elérhető: www.mapei.com hatályos verzióját, amely az oldalunkon elérhető: www.mapei.com



A védjegy olyan nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátású MAPEI terméket azonosít, amelyeket a padlón használt termékek káros anyag kibocsátását vizsgáló nemzetközi szervezet, a GEV (Gesellschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bau- produkte e.V.) tanúsított.



Környezetvédelmi kötelezettségvállalásunk
A MAPEI termékek segítségével a Tervezők és Építetők innovatív LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) tanúsított projekteket valósíthatnak meg, az USA Környezettudatos Építés Egyesületével összhangban.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők.