



MINERAL FIX

A MINERAL FIX egy víz-bázisú rögzítő lakk palaörlemény megkötésére bitumenes lemezeken.



Garantált Minőség
UNI EN ISO 9001:2008 és
UNI EN ISO 14001:2004



**A Polyglass a Green
Building Council tagja.**

WATERPROOFING MATERIALS AND INSULATING SYSTEMS

POLYGLASS®



**MAPEI
GROUP**

Adds value!

MŰSZAKI LEÍRÁS

A MINERAL FIX egy tejfehér víz-bázisú rögzítő lakk mely megszáradás után átlátszóvá válik.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A MINERAL FIX különösen alkalmas a palaörmény védelmére és rögzítésére a polimer-modifikált bitumenes lemezek. A bitumenes lemezek beépítésekor, esők és viharok valamint a természetes öregedési folyamat következményeként elkerülhetetlenül lemállik a palaörmény egy része a bitumenes lemezek felületéről. Új bitumenes lemezes szigetelés esetén a MINERAL FIX alkalmazása néhány esős időszak után javasolt, hogy így módon megtisztuljon a lemez a kicsapódó olajtól.

ALKALMAZÁSI MÓDOK

A MINERAL FIX felhasználásra kész termék melyet száraz, por és szennyeződés mentes felületre kell felhordani ecsettel, hengerrel vagy festékszóró géppel. Mivel víz-bázisú termék, alkalmazása 10 °C felett javasolt és nem érheti eső, pára vagy fagy a megszáradása előtt. A termék nem alkalmazható pangó vizek esetén. A MINERAL FIX új palaörményes bitumenes szigetelés esetén egy rétegben, 10% vízzel hígítva, míg meglévő, megviselt tetőszigetelésnél, a jobb hatásfok eléréséhez két rétegben javasolt alkalmazni. Ebben az esetben az első réteget 15-20% vízzel hígítva azért, hogy a felületbe jobban be tudjon szívódni, a második réteget (az első réteg teljes megszáradását követően) hígítás nélkül vagy 5-10% vízzel hígítva ajánlott felhordani. A védőréteg felhordását néhány év elteltével javasolt megismételni a palaörmény stabilitásának megőrzése érdekében. Átlagos anyagszükséglet 100-200 g/m² rétegenként.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

HALMAZÁLLAPOT	Tejszerűen folyékony	DRYING TIME AT 20 °C	1 óra
SZÍN	Tiszta	GYULLADÁSPONT (ZÁRT VÖDÖRBEN)	nem éghető
FAJSÚLY 20 °C-ON	1,01 (±0,03) Kg/l	SZAVATOSSÁGI IDŐ EREDETI VÖDÖRBEN	12 hónap
DINAMIKUS VISZKOZITÁS 20 °C-on	13"-15"	FELHORDÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 °C/+35 °C
SZÁRAZANYAG-TARTALOM 130°C-ON	11%-13%		

KISZERELÉSI EGYSÉG, TÁROLÁS ÉS A SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA

KISZERELÉS	18 kg
TÁROLÁS	A termék zárt vödrökben, száraz, fagymentes, UV sugárzástól mentes helyen 12 hónapig tárolható.
SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	Használat után a szerszámokat tisztítsa meg vízzel.

BIZTONSÁGI NORMÁK

Lásd a biztonsági adatlapot

A számszaki adatok, információk és javaslatok a POLYGLASS S.P.A. tapasztalataiból származnak. A POLYGLASS S.P.A. ugyanakkor nem felelős ezek felhasználásából eredő végeredményért, továbbá az esetleges szabaddalmi jogok, vagy harmadik felek jogainak megsértéséért. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki irodánkkal.

A POLYGLASS S.P.A. fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a műszaki adatlapot, amennyiben a termék fejlesztése okán ez szükségessé válik.



Adds value!

MAPEI KFT.

2040 Budaörs, Sport u. 2.

Tel.: 06 23 501 670, Fax: 06 23 501 666

www.mapei.hu, mapei@mapei.hu